

Артикул № 1351 - 01

Blasocut BC 35 LF SW

Описание

Blasocut BC 35 LF SW представляет собой водосмешиваемую, не содержащую хлора смазочно-охлаждающую жидкость на основе минерального масла, созданную для использования с мягкой водой, прекрасно контролирует пенообразование.

Область применения

Универсальная смазывающая жидкость предназначена для общей обработки и шлифования чугуна, стали и сплавов алюминия. Концентрат содержит кальций, который действует как противопенное вещество в мягкой воде.

Свойства продукта

Низкое пенообразование



уровень пенообразования низкий или отсутствует совсем, при работе станка на высоких оборотах или работе насоса высокого давления

Универсальный



подходит для всех обычных материалов при общей обработке и шлифовке

Высокая производительность резанья



длительный срок работы инструмента

Отличная стабильность эмульсии



экономичен из-за длительного срока службы рабочей жидкости

Без содержания бактерицидов



безопасность для человека, хорошая переносимость кожей

Физико-химические характеристики

Концентрат

Эмульсия

Цвет Коричневый

Молочный, светло-бежевый

Содержание минерального масла 64 %

Содержание воды 1%

Плотность при 20 °C 0,95 г/см³

Вязкость при 40 °C 55 мм²/с

Температура вспышки 152 °C

Предварительное повышение жесткости на 5% концентрации жесткость должна быть 20°dH

Уровень pH 8,5 – 9,2

Коэффициент рефрактометра 1,0

Примечание:

Продукт не содержит:*

Антизадирные присадки, содержащие серу, хлор, цинк или фосфор, компоненты бора, нитриты, вещества с активным азотом, формальдегид, вещества, активно выделяющие формальдегид, триазины, вторичные амины, диэтаноламин, нитрозамин, силикон, тяжелые металлы, фенциклидин, полихлорированные дифенилы, полихлорированный терфенил, тетрахлородибензо-п-диоксин и другие вещества, содержащие диоксин.

Концентрация для использования

Различные концентрации от 3 до 15 %

- общая металлообработка 5-8%

- шлифование 3-5%

Для приготовления раствора желательно использовать смеситель (Jetmix).

Данные, приведенные в настоящем техническом паспорте, основаны на известных нам свойствах продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.

0188 16.02.2016 V 08

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE